

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

APPLI'TECH FIXATEUR OPACIFIANT

Sous-couche d'adhérence



EXT



DÉFINITION

Impression et sous-couche d'adhérence des systèmes techniques de façade.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Conforme à la norme NF P84403 et au classement Européen NF EN 1062-1.

PROPRIÉTÉS

- Assure un bon accrochage et une parfaite liaison avec les systèmes APPLI'TECH grâce à son aspect granité.
- Régule la porosité des supports.
- Opacifiant, bon pouvoir couvrant.
- Haut pouvoir d'adhérence.
- Microporeux.
- Constitue un écran aux remontées éventuelles de paraffine résiduelle après un décapage chimique.

DESTINATION

Fixateur et couche d'adhérence pour systèmes de protection et de décoration des façades : APPLI'TECH.

SUPPORTS

Neufs ou anciens : béton, enduit de mortier, fibrociment, briques, anciens revêtements adhérents ou anciennes peintures adhérentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion.
Présentation	Peinture fluide.
Aspect	Mat sablé.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Performance film	Pénétrant, adhérent, microporeux.
Couleur	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	71 % en poids et 55 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,55 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	6 m ² /kg.
Séchage	Sec : 3 h - Recouvrable : 24 h.
Épaisseur film sec	35 microns / 100 g/m ² humide.
Conditionnement	25 kg.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 30 g/L de COV.

APPLI'TECH FIXATEUR OPACIFIANT

Sous-couche d'adhérence

FICHE TECHNIQUE - MAI 2017 - 02

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme aux normes NF P 84404 (DTU 42/1), NF P 84403 et NF EN 1062-1 (T34722) et au cahier des charges APPLI'TECH.

- Grattage, brossage, lavage, sablage ou décapage chimique, traitement curatif avec DETRUIMOUSS, suivant le support, pour le rendre propre, sain et compact.
- Application d'une couche d'APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de White Spirit selon porosité du support, APPLI'TECH FIX'O pur ou APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION pur pour les fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau poils longs ou méchés spécial façade.

Préparation : Prêt à l'emploi. Peut être dilué jusqu'à 20 % d'eau selon état et porosité du support.

Application : Appliquer sans surcharge en croisant régulièrement à raison de 150 à 200 g/m².

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.