

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'LITHO

Peinture de ravalement mate à base de résine Hydro Pliolite®



EXT



DÉFINITION

Revêtement film mince à base de résines acryliques Hydro Pliolite® en dispersion aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2

Classe D2 Norme NF P84403 ou classement européen E3 V2 W1 A0 Norme NF EN 1062-1.

PROPRIÉTÉS

- Nouvelle technologie EBS (EMULSIFIED BINDING SYSTEM).
- Excellente adhérence même sans primaire.
- Excellent compromis entre temps ouvert et mise hors d'eau du film.
- Traité Anti-Flash Rust (Inhibiteur de rouille).

DESTINATION

Décoration des façades.

SUPPORTS

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduits hydrauliques, enduit à la chaux, ciment, mortier bâtard). Tout autre support devant faire l'objet d'une étude au préalable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de résines acryliques Hydro Pliolite®.
Présentation	Peinture fluide.
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Performance film	Très grande résistance aux intempéries.
Couleur	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	62 % en poids et 43 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,52 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	4 m ² /kg.
Séchage	Sec : 3 h - Recouvrable : 12 h.
Épaisseur film sec	28 microns / 100 g/m ² humide.
Conditionnement	Blanc : 6,25 kg – 25 kg / bases : 6,25 kg – 25 kg
Étiquetage	H412.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) 40 g/L de COV. Ce produit contient max 40 g/L de COV.

RENO'LITHO

Peinture de ravalement mate à base de résine Hydro Pliolite®

FICHE TECHNIQUE - JUILLET 2016 - 01

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

SUPPORTS SAINS, ADHÉRENTS, COHÉRENTS	SUPPORTS ÉCAILLÉS	SUPPORTS PULVÉRULENTS, FRIABLES	SUPPORTS FARINANTS
Application directe du RENO'LITHO.	Lavage sous pression, brossage, décapage éventuel. Traitement fongicide et algicide avec ALGIFON ou DETRUIMOUSS.	Application APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE pour restructurer les fonds.	Application APPLI'TECH FIXO ou APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau spécial façade, rouleau méché ou Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. Peut être dilué avec 5 % d'eau en 1re couche.

Application : Bien homogénéiser le produit avant emploi. Appliquer en 2 couches à raison de 250 g/m² / couche.

Conseil : Ne pas changer de lot de fabrication sur un même pignon.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes ou condensation).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.