

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

## RENO'BOIS

Laque microporeuse anti-écaillante



\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EXT  
INT



### DÉFINITION

Laque microporeuse multicouche anti-écaillante.

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a.

### PROPRIÉTÉS

- Souplesse de film permettant de suivre les jeux dimensionnels du bois.
- Pénétration contrôlée assurant une excellente adhérence sur tous bois.
- Microporosité permettant au bois de réaliser son équilibre hygrométrique.
- Excellente tenue aux agents atmosphériques.
- Imperméabilité à l'eau de ruissellement.
- Facilité d'application.
- Système multicouche idéal pour le neuf ou la rénovation (2 ou 3 couches : voir mise en œuvre).

### DESTINATION

Toutes boiseries, huisseries et menuiseries, mobiliers.

### SUPPORTS

S'applique sur bois neufs ou anciens préparés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Liant à base de résine alkyde longue en huile.
<b>Présentation</b>	Peinture fluide.
<b>Aspect</b>	Satiné semi-brillant. Brillance à 60° : 60 % +/- 5 %.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Performance film</b>	Lessivable.
<b>Couleur</b>	Blanc et bases. ( Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. )
<b>Extrait sec</b>	79 % en poids et 67 % en volume +/- 2 %.
<b>Masse volumique</b>	1,32 +/- 0,02 kg/L.
<b>Rendement</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /L.
<b>Séchage</b>	Au toucher : 6 h - Recouvrable : 24 h.
<b>Épaisseur film sec</b>	51 microns / 100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Conditionnement</b>	Blanc : 1 L - 4 L - 12 L / Bases : 1 L - 4 L.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/d) 300 g/L de COV. Ce produit contient max 300 g/L de COV.

# RENO'BOIS

Laque microporeuse anti-écaillante

FICHE TECHNIQUE - AOUT 2017 - 01

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

BOIS BRUTS	BOIS PEINTS EN BON ÉTAT	BOIS PEINTS ABÎMÉS OU ÉCAILLÉS
Ponçage, époussetage, dégraissage si besoin.	Lessivage, ponçage, époussetage.	Décapage obligatoire.

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**Matériel :** Brosse, rouleau laqueur, Airless.

**Préparation :** Bien mélanger avant emploi.

**Application :** Application d'une première couche diluée à 5 % de White Spirit.

**Bois bruts :** Application en 3 couches (1<sup>ère</sup> diluée à 5 % de WS).

**Bois déjà peints :** Application en 2 couches (1<sup>ère</sup> diluée à 5 % de WS).

**Nettoyage du matériel :** White Spirit.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants, surchauffés ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Transport :** Non soumis à la réglementation ADR selon chapitre 2.2.3.1.5.

**Stockage :** 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel et éloigner de toutes sources de chaleur.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.