

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

CARAT MAT

Peinture mate garnissante à base de résine acrylique en phase aqueuse



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



INT



DÉFINITION

Peinture mate garnissante à base de résine acrylique en phase aqueuse

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2

PROPRIÉTÉS

- Excellente blancheur et belle matité.
- Excellent garnissant.
- Grand confort d'application, sans reprises et ne projette pas.
- Lessivable, entretien facile.
- Temps ouvert élevé
- Aspect poché fin

DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs et plafonds.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre) papiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Mat pommelé, à 85°: <5%.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Performance film	Lessivable.
Couleur	Blanc et bases. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	55% en poids et 36% en volume +/-2%.
Masse volumique	1,42+/- 0,02 kg/L.
Rendement	10 m ² /L sur support lisse.
Séchage	Sec : 2 h - Recouvrable : 8 h.
Épaisseur film sec	25 microns / 100 g/m ² humide.
Conditionnement	Blanc : 1L - 4L - 16 L / Bases : 1L - 4L - 12L
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite (A/a) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 30 g/L de COV.

CARAT MAT

Peinture mate garnissante à base de résine acrylique en phase aqueuse

FICHE TECHNIQUE - JUIN 2017 - 02

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEON	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application directe de CARAT MAT ou CARAT IMPRESS.	Les badigeons seront éliminés. Après lessivage, application directe de CARAT MAT.	Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIX'O, d'APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM dilué.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau polyester tissé 13mm, rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm, Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. Sur supports poreux ou pour une application mécanisée, une dilution de 5 à 10% d'eau est conseillée.

Application : Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme.

Nettoyage du matériel : Eau.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.