

CARAT SATIN

Peinture satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classement de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Destination

INTERIEUR – Neuf ou rénovation. Toutes pièces, tous locaux : tous fonds usuels du bâtiment normalement absorbants. En finition sur toiles de verre et revêtements muraux à peindre ou sur supports lisses. **Murs et boiseries.**

Performances

- * Etat de finition B – Travaux courants
- * Très opacifiante, permet un excellent rendu
- * Belle blancheur
- * Poché léger
- * Excellente glisse
- * Idéale locaux de services, couloirs et cages d'escaliers
- * Idéale toiles de verre et revêtements muraux à peindre
- * Traité anti flash-rust



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Classification AFNOR | NF T36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2 |
| Teneur en COV (Directive 2004/42/CE) | Valeur limite UE (cat A/a) : 30g/L de COV Ce produit contient au maximum 30g/L de COV |
| Emission dans l'air intérieur (ISO 16000) | A+ |
| Liant | Liant à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse |
| Présentation en pot | Peinture crème |
| Aspect du film | Satiné |
| Brillants spéculaires (NF EN ISO 2813) | 20 à 60° |
| Teintes | Blanc, Bases P, D, TR, Rouge & Jaune |
| Extrait sec | En poids : 55% ± 2% En volume : 45% ± 2% |
| Masse volumique | 1,28 ± 0,02kg/L |
| Rendement moyen | 9 à 12m ² /L sur support lisse Peut varier en fonction de l'état de surface et de l'absorption du support. |
| Séchage (23°C – 50% HR) | Sec au toucher : 2h Recouvrable : 4 à 6h |
| Résistance à l'abrasion humide (NF EN ISO 11998) | Classe 2 selon EN ISO 13300 |
| Conditionnements | Blanc, Bases P, D & TR : 1L - 4L - 12L Bases Rouge & Jaune : 1L - 4L |

Transport, Conservation & Informations

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

Fiche de données de sécurité : Consulter la FDS sur : www.renaulac.fr

Informations consommateurs : Afin d'éviter le gaspillage, faites une estimation de la quantité de peinture nécessaire selon le rendement indiqué. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement. Ce geste permet de contribuer à la réduction de l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Mise en œuvre

Supports et travaux préparatoires

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtres), enduits et mortiers, anciennes peintures adhérentes, bois et dérivés ainsi que métaux préalablement préparés.

Ne pas appliquer directement sur supports hydrofugés.

Travaux préparatoires conformes à la norme NF P74-201 (DTU 59.1).

Processus de mise en œuvre

| Type de support | Supports neufs (sains et bruts) | Fonds sains déjà peints | Fonds tachés | Fonds pulvérulents, écaillés ou badigeons | Métal | Bois |
|--------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Préparation des supports | Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Poncer, épousseter. | Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement lessivées, rincées, puis poncées à l'abrasif et époussetées. | Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Sur anciens fonds tachés (suie, nicotine...) ainsi que sur les auréoles d'humidité sèches, bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 à 48h avant de recouvrir. | Brosser, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Après époussetage, application d'une couche de RENO'PRIM (dilution entre 5 et 10% de White-spirit) en fonction de la porosité du support). Les anciens badigeons seront éliminés. | Brosser et éliminer la rouille si nécessaire. Appliquer une couche d'ULTRA'PRIM dilué à 5% de White-Spirit. | Sur bois bruts : poncer, épousseter et dégraisser si besoin. Sur bois peints en bon état : lessiver, poncer et épousseter. Sur bois abîmés ou écaillés : le décapage est obligatoire, épousseter et dégraisser si besoin. Une fois les fonds secs et exempts de graisse, impression avec 1 couche de RENO'PRIM dilué à 5% de White-spirit. |
| Impression | 1 couche de CARAT IMPRESSION | | | | | |
| Finitions | 2 couches de CARAT SATIN | | | | | |

Application

| | |
|---------------------------------|--|
| Matériel | Brosse, Rouleau polyester tissé 9 ou 13mm, microfibre 10mm, Airless buse 517-519. |
| Application | Brasser le produit avant la mise en œuvre. Il est recommandé de croiser en 1 ^{ère} couche pour un travail uniforme et garantir une bonne opacité. Pour la remise en peinture de teinte blanche ou pastel sur d'anciens fonds en teintes foncées, il est conseillé d'appliquer CARAT IMPRESSION. |
| Préparation | Prêt à l'emploi. Sur supports absorbants, une dilution de maximum 5% d'eau est conseillée en première couche. |
| Nettoyage du matériel | Eau avant séchage |
| Conditions d'application | Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C ou supérieure à +30°C. Attention aux locaux non chauffés. Le temps de recouvrement peut varier en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air (<70% HR). Utiliser dans des locaux ventilés ou ventiler après l'application. |

Gestion des déchets

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des produits.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.