

LUCE SOFFUSA

Décoration murale d'intérieur



DÉFINITION :

Chaux en pâte.

CLASSIFICATION :

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 1c (contient moins de 5 % de composés organiques selon la norme NFT 30808).

PROPRIÉTÉS :

- Aspect ferré : finition stucco.
- Grande respirabilité du support.
- Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse.

DESTINATION :

Tous locaux d'habitation (séjours, salons, chambres, etc.) ou à usage professionnel (bureaux, couloirs, etc.).
Autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si le décor est recouvert avec la finition CIRE LUSTRANTE INCOLORE.

SUPPORTS :

Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux.

Caractéristiques Techniques

Liant :	Liant à base de chaux aérienne combinée à moins de 5 % de copolymère acrylique.
Présentation :	Enduit.
Aspect :	Stucco.
Performance film :	Lessivable si recouvert avec la CIRE LUSTRANTE INCOLORE.
Couleur :	32 teintes spécialement créées pour LUCE SOFFUSA réalisables à la machine à teinter. On peut modifier les teintes avec du colorant universel.
Extrait sec :	59 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique :	1,48 +/- 0,02 kg/L.
Rendement :	400 à 500 g/m ² (total de 3 passes).
Séchage :	12 à 24 h.
Conditionnement :	5 kg - 15 kg.
Étiquetage :	H315 - H318.
COV directive 2004/42/CE :	Valeur limite UE (A/I) 200 g/L de COV. Ce produit contient max 5 g/L de COV.



Préparation des supports

Conforme à la norme NF P 15-201 (annexe B) DTU 59-1.
LUCE SOFFUSA s'applique sur des supports très bien préparés.

Supports non peints	Préparations et Impression	Impression
Enduits, ciment, plâtres et dérivés.	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels.	IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE.
Bois, panneaux et dérivés.	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis RENAUPRIM (dilué).	IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE.
Supports revêtus	Préparations	Impression
Tous types de supports.	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes.	Voir supports non peints.
	Lessivez les anciennes peintures et déglecez au papier de verre les finitions brillantes.	IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE.
Supports poreux ou très poudreux	Préparations et Impression	Impression
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage, puis APPLITECH FIX "O" ou RENAUPRIM (dilué).	IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE.

Caractéristiques d'application

Matériel : Lisseuse ou couteau Inox.

Préparation : Prêt à l'emploi. Diluer si nécessaire. Mélanger l'enduit avec une turbine électrique avant l'application.

Application : Se reporter à la plaquette commerciale. Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

Protection : Attendre 24 h minimum avant de réaliser une finition avec CIRE LUSTRANTE INCOLORE, qui autorise une application dans les pièces humides. La CIRE LUSTRANTE INCOLORE réchauffe légèrement les teintes.

NB : En cas de salissures sur le décor, nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler sauf si le décor est protégé par la finition CIRE LUSTRANTE INCOLORE.

Important : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Informations complémentaires

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 6 mois en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.