RENAULAC
LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'ACRYL SATIN VANILLE

Peinture satinée opacifiante très garnissante spéciale toile de verre

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AQUEUSE | INT

DÉFINITION

Peinture acrylique satinée idéale pour toiles de verre ou revêtements muraux à peindre.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS

- Aspects multiples : du semi tendu à la gouttelette suivant le matériel d'application.
- Exceptionnel garnissant. Très opacifiante.
- Permet un rendu excellent en finition monocouche sur toiles de verre et revêtements muraux à peindre.
- Odeur agréable de vanille pendant l'application.
- Lessivable.

DESTINATION

Murs et plafonds, huisseries.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymères acryliques en dispersion.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Satiné.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Performance film	Lessivable.
Couleur	Blanc et Bases. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	60 % en poids et 45 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,39 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	9 m²/L.
Séchage	Au toucher : 2 h - Recouvrable : 6 h.
Épaisseur film sec	32 microns / 100 g/m² humide.
Conditionnement	1 L - 4 L - 16 L.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 30 g/L de COV.

RENO'ACRYL SATIN VANILLE

Peinture satinée opacifiante très garnissante spéciale toile de verre

FICHE TECHNIQUE - AVRIL 2017 - 01

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEONS	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application d'une couche d'IMPRESSION PLAQUES DE PLÂTRE, FIXO'PRIM écolabel ou RENO'PRIM.	Après lessivage, application d'une couche de FIXO'PRIM écolabel.	Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIX'O, APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué pour restructurer les fonds.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM dilué.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau poils ras ou moyens spécial acrylique, nid d'abeille, Airless.
Préparation : Prêt à l'emploi.
Application : Appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme. Aspect variable suivant le matériel employé (semi tendu à poché).
Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.
Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.