RENAULAC
LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'LAQ BRILLANT

Laque alkyde modifiée polyuréthane

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WS

INT EXT

DÉFINITION

Laque brillante à base de résines alkydes modifiées polyuréthane.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a.

PROPRIÉTÉS

- Grande facilité d'emploi, résistance à la coulure.
- Brillant élevé et parfait tendu.
- Rapidité de séchage, durcissement rapide.
- Film souple et garnissant, résistant à l'eau et aux salissures.
- Parfaite lessivabilité, grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Utilisation polyvalente : décoration, protection, entretien.

DESTINATION

Toutes huisseries, boiseries, mobiliers, bardages.

SUPPORTS

Métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de résines alkydes modifiées polyuréthanes.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Brillant. Brillance à 60° : 87 % +/- 5 %.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Performance film	Lessivable.
Couleur	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	71 % en poids et 59 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,24 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	14 m²/L.
Séchage	Sec : 8 h - Recouvrable : 24 h.
Épaisseur film sec	48 microns / 100 g/m² humide.
Conditionnement	Blanc : 1 L - 4 L - 12 L / Bases : 1 L - 4 L.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/d) 300 g/L de COV. Ce produit contient max 300 g/L de COV.

RENO'LAQ BRILLANT GLYCÉRO

Laque alkyde modifiée polyuréthane

FICHE TECHNIQUE - AVRIL 2018 - 02

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application d'une couche de FIXO'PRIM (intérieur) ou RENO'PRIM.	Après lessivage, application d'une couche de FIXO'PRIM.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, spalter, rouleau laqueur, pistolet.
Préparation : Prêt à l'emploi. Peut être dilué avec du white spirit pour une utilisation en 1re couche ou une application au pistolet.
Application : Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et lissant de manière uniforme.
Nettoyage du matériel : White spirit.
Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure ou égale à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Non soumis à la règlementation ADR selon chapitre 2.2.3.1.5.
Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel et éloigner de toutes sources de chaleur.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.