

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'MATEXANE

Peinture plafond mate aux résines polysiloxanes



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel : FR/044/023



AQUEUSE

INT



DÉFINITION

Peinture acrylique mate dopée avec une résine polysiloxane.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2/10c.

PROPRIÉTÉS

- Blanc éclatant.
- Absence totale de reprises.
- Mat profond.
- Pouvoir couvrant et opacifiant élevé.
- Travaux neufs et rénovation en intérieur.
- Glisse, tendu parfait.

DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Plafonds.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse et de résine polysiloxane.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Mat profond. Brillance pour le blanc à 85° : 3,5 %.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Performance film	Adhérence exceptionnelle. Lessivable.
Couleur	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	59 % en poids et 40 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,49 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	10 m ² /L.
Séchage	Sec : 2 h - Recouvrable : 8 h.
Épaisseur film sec	27 microns / 100 g/m ² humide.
Conditionnement	Blanc : 4 L - 16 L.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) 30 g/L de COV.
COV critères ecolabel	Valeur limite critères ecolabel : 10 g/L de COV. Ce produit contient max 10 g/L de COV.

RENO'MATEXANE

Peinture plafond mate aux résines polysiloxanes

FICHE TECHNIQUE - SEPTEMBRE 2017 - 02

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEONS	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application directe du RENO'MATEXANE ou FIXO'PRIM.	Après lessivage, application directe du RENO'MATEXANE.	Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler ou lessiver les badigeons. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIX'O, APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué pour restructurer les fonds.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm ou Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. Peut être dilué à 5 % d'eau en première couche.

Application : Application monocouche ou bicouche en croisant régulièrement et en évitant de travailler à l'excès le produit.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.