

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

ABSOLU MAT

MONO-PRODUIT D3I4



ABSOLU,
POLYVALENCE & PERFORMANCE au service de la façade



Renaulac Bâtiment c'est une gamme complète couvrant toutes les classes de décoration et d'imperméabilité répondant aux normes EN NF 1062-1 et NF 34722, dans le respect du DTU 42-1 (NFP 84404) et DTU 59-1 (NFP74201)

La technologie Renaulac Bâtiment au service de l'innovation :

Renaulac Bâtiment, expert façade depuis plus de 50 ans, innove avec ABSO'LU MAT. Peinture façade 2.0 : un **monoproduit** pour les systèmes de décoration et d'imperméabilité de façades à base de résines acryliques renforcées en siloxane.

POLYVALENT

- mono-produit, 3 en 1, D3 à I4, pour des chantiers facilités

MAT PROFOND

- Brillant <2% à 85°
- Rendu esthétique

PERFORMANT

- Grande souplesse
- Masque le faïençage, les microfissures et fissures
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Résiste à l'encrassement
- Protège des intempéries




Préparation du support

Conforme aux normes NF P 84404 (DTU 42/1), NF P 74201 (DTU 59/1).

- Grattage, brossage, lavage, sablage ou décapage chimique, traitement curatif avec DÉTRUIMOUSS, suivant le support, pour le rendre propre, sain et compact.

SYSTÈME	RESTRUCTURANT FACULTATIF	PRIMAIRE	COUCHE INTERMÉDIAIRE	FINITION	ÉPAISSEUR SÈCHE DU SYSTÈME EN MICRONS
D3 MASQUE LE FAÏENÇAGE E4 V2 W2 A1	APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE. DILUTION À 20 % DE WHITE SPIRIT SELON LA POROSITÉ DU SUPPORT. CONSOMMATION : 8 À 10 M ² /L. OU APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION PUR. CONSOMMATION : 6 À 8 M ² /L. OU APPLI'TECH FIX'O PUR.	APPLI'TECH FIXATEUR OPACIFIANT DILUE A 20% D'EAU (200G/M ²) OU ABSO'LU MAT DILUE A 25% D'EAU (100G/M ²)	-	ABSO'LU MAT (350G/M ²)	260
I1 POROSITÉ, MICROFISSURES ET FAÏENÇAGE. E4 V2 W2 A2 OUVERTURE < 0,2 MM.			-		260
I2 FISSURES EXISTANTES INFÉRIEURES À 0,5 MM. E4 V2 W2 A3			ABSO'LU MAT (250G/M ²)	ABSO'LU MAT (250G/M ²)	340
I3 FISSURES EXISTANTES OU À VENIR INFÉRIEURES À 1 MM. E5 V2 W2 A4			ABSO'LU MAT (350G/M ²)	ABSO'LU MAT (350G/M ²)	450
I4 FISSURES EXISTANTES OU À VENIR INFÉRIEURES À 2 MM. E5 V2 W2 A5			ABSO'LU MAT (800G/M ²). MAROUFLAGE DU VOILE NON TISSE 5088 ENTRE 2 COUCHES		700



ABSO'LU MAT
Teinte n°300 - Falaise d'Étretat

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT



RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS
Route de Saucats 33612 CESTAS Cédex

Tél : 05 57 97 09 80 - Fax : 05 57 97 07 84 - www.renaulac.fr

SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893