

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

ISOMAT

PEINTURE ISOLANTE SANS TENSION




ISOMAT, intraitable contre les taches



Renaulac Bâtiment, vous présente ses produits isolants et sans-tension, ISO'MAT et ISOMAT'HYDRO.

- Pouvoir isolant contre les taches
- Film sans tension
- Grande blancheur

	ISO'MAT	ISOMAT'HYDRO
DÉFINITION	Peinture mate isolante et garnissante à base de résine glycérophtalique et d'huile traitée chimiquement	Peinture d'aspect mat profond isolante, sans tension, à base de résine acrylique
DESTINATION	Tous locaux , pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel Murs et plafonds	
PHASE	Solvant	Eau
SUPPORT	Surface murales : béton, enduits, ciment, mortiers, plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre et dérivés.	
TEINTES	Blanc (Teintes pastel du nuancier Fusion +) 	
ASPECT	Mat Brillance à 85° : < 5%	Mat profond Brillance à 85° : < 2%
RENDEMENT	10 m ² /l sur support lisse	
PERFORMANCE DU FILM	Séchage sans tension, excellente blancheur, haut pouvoir fixant et isolant	
MATÉRIEL	Brosse, rouleau (8/12mm), antigoutte ou Airless	
PRÉPARATION	Prêt à l'emploi. En application bicouche, dilution possible de la 1re couche au white spirit désodorisé.	Prêt à l'emploi
APPLICATION	Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme. Ne pas redoubler « mouillé sur mouillé ».	Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme. S'applique en deux couches obligatoirement.
CONDITIONNEMENTS	4L – 16L	
SÉCHAGE	Sec : 6h Recouvrable : plusieurs jours	Sec : 1h Recouvrable : 6h
CLASSIFICATION AFNOR	FAMILLE I – CLASSE 2a/4a	FAMILLE I – CLASSE 7b2