

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'TEX MAT

Peinture mate mixte acrylique / alkyde



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel : FR/044/023



INT



DÉFINITION

Peinture mate mixte, à base de copolymères acrylique et alkyde en émulsion pour travaux de finitions soignées.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 4a/7b2.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence sur fonds poreux, ou bloqués.
- Temps de reprise optimum et séchage sans tension.
- Très bon arrondi au séchage et aspect d'une peinture glycéro traditionnelle.
- Garnissant et opacité exceptionnels.
- Blanc Mat absolu.
- Grande facilité d'application.
- Lessivable après quelques jours (minimum 72 heures).
- Remise en service des locaux très rapide.
- Monocouche en entretien.

DESTINATION

Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs, plafonds et huisseries.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique et de résine alkyde en phase aqueuse.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Mat. Brillance à 85° : 2,5 % +/- 5 %.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Performance film	Excellente adhérence. Lessivable après quelques jours (minimum 72 h).
Couleur	Blanc et bases. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	57 % en poids et 40 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,42 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	9 m ² /L sur support lisse.
Séchage	Hors poussières : 1 h - Sec : 2 h - Recouvrable : 8 h.
Épaisseur film sec	28 microns / 100 g/m ² humide.
Conditionnement	Blanc : 1 L - 4 L - 12 L - 16L / bases : 1 L - 4 L - 12 L.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 10 g/L de COV.

RENO'TEX MAT

Peinture mate mixte acrylique / alkyde

FICHE TECHNIQUE - JUILLET 2019 - 02

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEONS	MÉTAL	BOIS
Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application d'une couche d'IMPRESSION PLAQUES DE PLÂTRE, RENO'TEX IMPRESSION ou FIXO'PRIM.	Après lessivage, application d'une couche de RENO'TEX IMPRESSION ou FIXO'PRIM ou RENO'TEX MAT directement.	Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIX'O, APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué pour restructurer les fonds.	Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Impression avec RENO'PRIM.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm ou Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. Peut être dilué à 5 % maximum en première couche.

Application : Application monocouche ou bicouche en croisant régulièrement et en évitant de travailler à l'excès le produit. En monocouche pour les travaux d'entretien. En bicouche pour travaux de rénovation et pour une finition très soignée.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.