

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

DECOR'TIME SATIN

Peinture acrylique satinée - Impression et Finition



*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



INT



DÉFINITION

Peinture acrylique satinée - Impression et Finition. Destinée aux travaux d'intérieurs neufs ou de rénovation, pour un résultat rapide et sans trace.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS

- Application facile, sans reprise
- Gain de temps : séchage rapide, recouvrable en 30 minutes
- Sans odeur
- Garnissant et opacifiant
- Lavable

DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel (bureaux administrations, hôpitaux). Murs et Boiseries.

SUPPORTS

Supports neufs ou déjà peints : Béton, enduits, ciment, mortiers, plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre et dérivés, bois et dérivés, métaux après préparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse
Présentation	Peinture crème
Aspect	Satin. Brillant spéculaire à 60° : 22 %
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Résistance à l'abrasion humide	Lavable. Classe 2 selon norme NF EN ISO 11998
Couleur	Blanc
Extrait sec	48 % en poids et 39 % en volume +/- 2 %
Masse volumique	1,23 +/- 0,02 kg/L
Rendement	9 à 10 m ² /L par couche
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 30 minutes
Épaisseur film sec	32 microns / 100 g/m ² humide
Conditionnement	16 L
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) 30 g/L de COV Ce produit contient max 1 g/L de COV

DECOR'TIME SATIN

Peinture acrylique satinée - Impression et Finition

FICHE TECHNIQUE - OCTOBRE 2019 - 01

MISE EN OEUVRE

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

TYPE DE SUPPORT	FONDS SAINS BRUTS	FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS	FONDS PULVÉREUX, ÉCAILLÉS OU BADIGEON	MÉTAL	BOIS
PRÉPARATION	Les fonds doivent être secs, propres et cohérents.	Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées à l'abrasif puis lessivées.	Brosser, nettoyer et décaper les parties susceptibles de s'écailler. Après époussetage, application d'une couche de RENO'PRIM (dilué entre 5 et 10% en fonction de la porosité du support).	Brosser et éliminer la rouille si nécessaire. Impression avec : PRIMAIRE ANTIROUILLE.	Sur Bois bruts : poncer, dépoussiérer et dégraisser si besoin. Sur Bois peints en bon état : lessiver, poncer et épousseter. Sur bois abîmés ou écaillés : le décapage est obligatoire, épousseter et dégraisser si besoin. Une fois les fonds secs et exempts de graisse, impression avec RENO'PRIM.
APPLICATION	Application de 2 couches de DECOR'TIME SATIN.				

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, Rouleau polyester tissé 13mm, Rouleau microfibre 10-12mm, Rouleau polyamide texturé 14mm, Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. Sur supports poreux ou pour une application mécanisée, peut-être dilué en première couche avec 5% d'eau.

Application : Bien homogénéiser le produit avant application.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. Attention aux locaux non chauffés. Le temps de recouvrement peut varier en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.