

RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

APPLI'TECH SOUS-COUCHE

Intermédiaire élastomérique de performance



EXT



DÉFINITION

Intermédiaire élastomérique de performance des systèmes d'imperméabilisation renforcés APPLI'TECH.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Conforme à la norme NF P84403 et au classement européen NF EN 1062-1.

PROPRIÉTÉS

- Couche de performance pour le traitement d'imperméabilisation de façades et pignons de la gamme APPLI'TECH.
- Souplesse et résistance permanentes grâce au caractère élastomérique du film.
- Excellent garnissant.

DESTINATION

Couche de performance pour imperméabilisation des enduits rustiques.

SUPPORTS

Tous supports hydrauliques extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Performance film	Par temps froid et humide, le film n'acquiert ses propriétés qu'après 2 à 3 semaines environ.
Couleur	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	67 % en poids et 51 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,17 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	0,3 à 1 kg/m ² suivant système APPLITECH retenu.
Séchage	Sec : 4 h - Recouvrable : 24 h.
Épaisseur film sec	44 microns / 100 g/m ² humide
Conditionnement	18 kg.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) 30 g/L de COV. Ce produit contient max 30 g/L de COV.

APPLI'TECH SOUS-COUCHE

Intermédiaire élastomérique de performance

FICHE TECHNIQUE - JUILLET 2019 - 03

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme aux normes NF P 84404 (DTU 42/1), NF P 84403 et NF EN 1062-1 (T34722) et au cahier des charges APPLI'TECH.

- Grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain.
- Traitement curatif si besoin en cas de présence de champignons (noir) ou algues (vertes) avec DETRUIMIXTE.
- Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
- Application d'une couche d'APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de White Spirit pur, APPLI'TECH FIX'O ou APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION pur pour les fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux.
- Dans les cas où le restructurant n'est pas nécessaire, mise en œuvre du primaire APPLI'TECH FIXATEUR OPACIFIANT éventuellement teinté dans la couleur de finition.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau poils moyens ou méchés.

Préparation : Prêt à l'emploi. Pour marouflage du voile non tissé dilution maximum à 4 % d'eau.

Application : Appliquer grassement en croisant régulièrement pour répartir la matière en respectant les grammages préconisés.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.