

# RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

## RENO'SOIE

Peinture satinée alkyde tendue très garnissante



\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EXT



### DÉFINITION

Peinture alkyde satinée tendue, très garnissante pour travaux soignés.

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a.

### PROPRIÉTÉS

- Garnissant exceptionnel permettant un bon couvrant d'arête.
- Aspect tendu, très bon pouvoir autolissant.
- Mise en œuvre agréable, odeur faible.
- Très bon séchage et durcissement à cœur.

### DESTINATION

Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Boiseries et huisseries.

### SUPPORTS

Métaux et bois imprimés, anciennes peintures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liant</b>                    | Liant à base de résines alkydes longues en huile et thixotropes.                  |
| <b>Présentation</b>             | Peinture crème.                                                                   |
| <b>Aspect</b>                   | Satin soyeux. Brillance à 60° : 40 % +/- 5 %.                                     |
| <b>Tenue au feu</b>             | M1 sur support incombustible M0.                                                  |
| <b>Performance film</b>         | Excellent durcissement. Lessivable.                                               |
| <b>Couleur</b>                  | Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.                   |
| <b>Extrait sec</b>              | 76 % en poids et 57 % en volume +/- 2 %.                                          |
| <b>Masse volumique</b>          | 1,47 +/- 0,02 kg/L.                                                               |
| <b>Rendement</b>                | 12 m²/L sur support lisse.                                                        |
| <b>Séchage</b>                  | Sec : 4 h - Recouvrable : 12 h.                                                   |
| <b>Épaisseur film sec</b>       | 39 microns / 100 g/m² humide.                                                     |
| <b>Conditionnement</b>          | 1 L - 4 L - 16 L                                                                  |
| <b>COV directive 2004/42/CE</b> | Valeur limite UE (A/d) 300 g/L de COV.<br>Ce produit contient max 300 g/L de COV. |

# RENO'SOIE

Peinture satinée alkyde tendue très garnissante

FICHE TECHNIQUE - MARS 2019 - 02

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 [DTU 59/1].

| FONDS SAINS BRUTS                                                                                                                                  | FONDS SAINS DÉJÀ PEINTS                                 | FONDS PULVÉRULENTS, ÉCAILLÉS OU BADIGEONS                                                                                                                                                   | MÉTAL                                 | BOIS                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents.<br>Après époussetage, application d'une couche de FIXO'PRIM (intérieur) ou de RENO'PRIM. | Après lessivage, application d'une couche de FIXO'PRIM. | Brosser, nettoyer, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Application d'une couche d'APPLI'TECH FIXO, APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE ou RENO'PRIM dilué pour restructurer les fonds. | Impression avec PRIMAIRE ANTIROUILLE. | Impression avec RENO'PRIM. |

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

**Matériel :** Brosse ou rouleau acrylique poil ras ou moyens (aspect semi-tendu), rouleau laqueur ou floqué sur mousse (aspect tendu), antigoutte, Airless.

**Préparation :** Prêt à l'emploi.

**Application :** Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et en lissant de manière uniforme.

**Nettoyage du matériel :** White spirit.

**Conditions d'application :** Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants, ou conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, brouillard, condensation ou pluies menaçantes).

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Transport :** Non soumis à la réglementation ADR selon chapitre 2.2.3.1.5.

**Stockage :** 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel et éloigner de toutes sources de chaleur.

**Recommandations :** Se référer à la FDS en vigueur.

**Gestion des déchets :** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.